



Baumacol Protect 2K

Lako ugradiva dvokomponentna elastična vodonepropusna masa



- **Vodonepropusna**
- **Paropropusna**
- **Visoke elastičnosti i premošćavanja pukotina**

Proizvod

Hidraulično protvrdnjavajuća, vodonepropusna, ali ipak paropropusna, fleksibilna, dvokomponentna zaptivna masa, sa svojstvom da premošćava pukotine, otporna na mraz, za izradu zaptivnog sloja bez spojeva i fuga, ispod pločica i keramičkih obloga.

Sastav

Hidraulično vezivo, mineralna punila, dodaci.

Svojstva

Izvanredna obradivost, premošćava pukotine, paropropusna.

Namjena

U unutrašnjim prostorima, kao i na balkonima i terasama.

Tehnički podaci

norma:	EN 14891:2012
klasifikacija:	CM O 2P
vrijeme obrade:	cca. 1 h
vrijeme sušenja:	cca. 72 h

	Baumacol Protect 2K 17,5 kg	Baumacol Protect 2K 28 kg
potrošnja	cca. 3 - 4 kg/m ² za dva sloja, nanos četkom	cca. 3 - 4 kg/m ² za dva sloja, nanos četkom
izdašnost	cca. 4.3 - 5.8 m ² /pakovanje	cca. 7 - 9 m ² /pakovanje

Isporuka

Set 17,5 kg (vreća 12,5 kg, kanister 5 kg)
Set 28 kg (vreća 20 kg, kanister 8 kg)

Skladištenje

12 meseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji, zaštićeno od sunčevih zraka i smrzavanja.

Kontrola kvaliteta

Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama

Detaljnju klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražite u Baumitu.

Podloga

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, bez iscvjetavanja, nosiva, i bez ostataka oplatnog ulja kao i labavih dijelova. Jako upojne podlove moraju se prethodno obraditi sa Baumit Grundom, a neupojne se moraju pripremiti sa Baumit Super Grundom. Pogodne podlove:

- Krečno/cementni i cementni malteri
- Beton i druge mineralne podlove
- Porobeton
- Gipsani građevinski materijali
- Čvrste pjenaste ploče
- Pločice

Obrada

Tečnu komponentu B sipati u čistu posudu, praškastu komponentu A dodati i dobro izmiješati, dok masa ne postane homogena bez grudvica. Pravilno izmješanu masu nanijeti, pomoću gladilice za gletovanje, u ravnomjernoj debljini sloja po cijeloj površini. U područjima spoja zida i poda treba postaviti Baumit Strap zaptivnu traku. Zaptivni slojevi se izvode u dva nezavisna radna koraka.

Upute i opće napomene

Pridržavati se normi, smjernica i tehničkih listova kada je u pitanju podloga!

Ne ugradivati na temperaturama nižim od + 5 °C! Visoka vlažnost vazduha i niske temperature produžavaju, a visoke temperature ubrzavaju vrijeme vezivanja i protvrdnjavanja! Ne dodavati druge materijale! Alat i mašine odmah nakon upotrebe temeljito oprati vodom.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.