

Baumit FlexaColor

Fasadna boja za sanaciju pukotina



- Visoko fleksibilna
- Premošćava pukotine
- Visoke pokrivenosti

Proizvod	Ojačana silikonskim smolama, visoko fleksibilna, organski vezana boja za vanjske površine.
Sastav	Specijalna organska veziva, punila, pigmenti, organski i anorganski dodaci, voda.
Svojstva	Boja visoke fleksibilnosti, premoščava pukotine (vidi tehnički list), ekstremno vodoodbojna, visoke pokrivenosti, brzo se suši bez stvaranja napona, lagana za obradu.
Namjena	Dekorativni i zaštitni premaz, na svim mineralnim podlogama i završnim slojevima, na starim i novim malterima od sintetičkih smola i bojama, premoščava pukotine, za vanjske površine.

Tehnički podaci	<p>μ-vrijednost: cca. 950 specifična gustoća: cca. 1.3 kg/dm³ pH vrijednost: cca. 8 boje: Life - anorganic (2-9) Upojnost EN 1062-1: W3 niska Stepen sjaja EN 1062-1: G3 mat A2</p>
------------------------	--



	FlexaColor 5 l	FlexaColor 14 l
potrošnja	cca. 0.3 - 0.35 l/m ² za dva premaza	cca. 0.3 - 0.35 l/m ²

Isporuka	Kanta 5 l, paleta 64 kante 320 l Kanta 14 l, paleta 24 kante 336 l
Skladištenje	12 mjeseci u dobro zatvorenoj ambalaži na suhom, hladnom mjestu koje je zaštićeno od smrzavanja.
Kontrola kvaliteta	Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.
Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama	Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražite u Baumitu.

Podloga	<p>Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, upojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez slobodnih djelova. Ispitivanje podloge treba provesti prema ÖNORM B 2230, B 3346, i B 6400.</p> <p>Pogodna za:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ zaribane krečno cementne i cementne maltere ■ beton i druge mineralne podloge ■ dobro prijanjajuće mineralne, i disperzijski vezane ■ boje i maltere <p>Uslovno pogodna za (uraditi probnu površinu!):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ krečne maltere (obavezno obratiti pažnju na karbonizaciju!) <p>Nije pogodna za:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ plastiku, lakove i uljane boje, boje na bazi ljepila ■ kao premaz za sprječavanje karbonizacije na betonu ■ krečne premaze ■ drvo i metale
Upute za pripremu podloge	<p>Prije nanošenja podloga mora biti prethodno obrađena na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ jako ili neravnomjerno upojne površine izjednačiti sa Baumit MultiPrimer ■ podloge koje se kredaju, odnosno trusne površine učvrstiti Baumit ReCompact (obratiti pažnju na tehničku informaciju) ■ sinter sloj mehanički odstraniti ■ ostatke sredstva za odvajanje oplata na betonu odstraniti vrućom parom ili sredstvom za tu namjenu ■ zaprljane površine očistiti sa Baumit ReClean ■ podloge obrasle algama i gljivicam tretirati specijalnim sredstvom (npr. Baumit FungoFluid) ■ loše prijanjajuće, oštećene premaze mehanički odstraniti ■ oštećene mineralne površine, odnosno površine sa pukotinama obraditi masom za zaglađivanje (npr. Baumit StarContact White) i eventualno armirati (Baumit StarTex)
Obrada	<p>Baumit FlexaColor temeljito izmiješati sa spororotrajućom mješalicom. Baumit FlexaColor razrijediti s maksimalno 10-15 % vode, podesiti na odgovarajuću konzistenciju za rad i nanijeti na podlogu po cijeloj površini (vrijeme sušenja: minimalno 12 sati). Zavisno od vremenskih prilika, ali najranije 12 sati nakon prvog nanošenja, u zavisnosti od podloge 1-2 x nanijeti Baumit FlexaColor. Konzistenciju za rad možete prilagoditi dodavanjem male količine vode (max 5%). Kod dvostrukog nanošenja između radnih koraka treba se pridržavati vremena sušenja od najmanje 6 sati.</p> <p>Ne smije se miješati s drugim sredstvima za premazivanje. Baumit FlexaColor se može nanositi valjkom ili četkom, ili špricanjem sa odgovarajućom Airless mašinom. Raditi ravnomjerno i bez prekida.</p> <p>Struktura slojeva izuzev pripreme podloge prema „Priprema podloge“:</p> <p>1 x Baumit FlexaColor razrijeđeno sa max. 10 - 15 % čiste vode (po cijeloj površini!)</p> <p>1-2 x Baumit FlexaColor (max. 5 % razrijeđeno)</p> <p>Stepen razrijeđenosti zavisi od isporučene konzistencije proizvoda i upojnosti podloge!</p>
Upute i opće napomene	<p>Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezivanja biti iznad +5 °C.</p> <p>Zaštita od vremenskih uslova: Fasadu zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom za skelu).</p> <p>Visoka vlaga zraka i niske temperature (npr. kasna jesen) mogu znatno produžiti vrijeme sušenja i neravnomjerno, značajno izmijeniti nijansu boje. Visoke ljetne temperature skraćuju vrijeme sušenja (moguće pregaranje materijala)</p> <p>Nijansa boje: Na nijansu boje može utjecati karakteristika podloge, temperatura i vlažnost vazduha. Prije svega dijelovi fasadne površine (sjena od skele), nepravilnosti u podlozi (struktura, upojnost) odnosno različiti vremenski uslovi uzrokuju razliku u nijansi boje (fleke). Ujednačenost nijanse se može se garantovati samo u okviru jedne proizvodne šarže (serije). Kada koristite različite šarže, one se moraju obavezno prije početka pomiješati. U slučaju mehaničkih utjecaja na površinu maltera, na tim mjestima može doći do promjene boje (lom punila). Ova promjena tona boje ne utječe na funkcionalnost ili kvalitet proizvoda.</p> <p>TSR-vrijednost: Za nijanse boja sa TSR vrijednošću od 20 - 24 na WDVS-u, mora se za zaglađivanje koristiti cementna masa da bi se izvelo debeloslojno armiranje (≥ 5 mm) ili da bude ojačano sa Baumit PowerFlex-om (3-4 mm). Kod vrijednosti TSR > 25, armiranje se izvodi kako je opisano u Baumitovim smjernicama. Kod primjene uobičajenih sistema za malterisanje se primjenjuje ÖNORM B 3346 kao i smjernice za obradu tvornički proizvedenih maltera i mortova, od ÖAP-a u najnovijoj vežećoj verziji.</p> <p>Mikrobiološka zaraza: Fasadna boja ima u svom osnovnom sastavu dodatak za zaštitu od napada algi i gljivica. Ovim je postignuto preventivno odgađajuće djelovanje. Za objekte u kritičnim uslovima (kao što je nadprosječna izloženost vlagi, kiše, blizine voda, zelenila, šuma ili drveće u blizini, kao i kućno biljno rastinje i sl.) preporučujemo dodatno povećanje osnovnog sredstva. Trajna zaštita protiv pojave algi i gljivica ne može biti garantovana. U ovom kontekstu imajte na umu napomene „Alge i gljivice na fasadi“ od ÖAP-a (austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoozolacionih sistema.</p> <p>Sigurnosne mjere: vidi sigurnosni list.</p> <p>Upute za čišćenje: Zaštititi oči i kožu kao i okolne površine oko površina koje se obrađuju, pogotovo staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen, lak i metal. Eventualne poprskane dijelove isprati s puno vode. Ne čekati da se premaz osuši i stvrdne. Alate i uređaje očistiti vodom odmah nakon upotrebe.</p>

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.