



Baumit MosaikTop

Mozaični malter za područje sokla



- **Obojeni i obloženi kvarcni pijesak**
- **Šareni kameni efekti**
- **Posebna otpornost na udarce**

Proizvod	Završni sloj sa šarenim kamenčićima na čisto akrilatnoj osnovi za vanjsku primjenu, specijalo za područja sokla i ona izložena prskanju vode.
Sastav	Čisto akrilatno vezivo, obojeni kvarcni pijesak, aditivi, voda, kod Baumit Natural Line: pahuljice od prirodnog kamena.
Svojstva	Vodoodbojan, otporan na atmosferilije, dovoljno paropropusan, mehanički visoko otporan, jednostavan za obradu.
Namjena	Vodoodbojni, posebno otporan završni sloj sa šarenim kamenčićima za vanjsku upotrebu, koji se primjenjuje u području izloženom prskanju vode i za izradu sokla, kao i za dizajnerske elemente.

potrošnja		
-----------	--	--

Skladištenje	12 mjeseci u dobro zatvorenoj ambalaži na suhom, hladnom mjestu koje je zaštićeno od zamrzavanja.
Podloga	Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscjetavanja, nosiva i bez slobodnih dijelova. Ispitivanje podloge treba provesti prema ÖNORM B 2230, B 3346 i B 6400-1. Pogodan na: ■ mineralne podloge (npr. podložni materijal i mase za izravnavanje) ■ krečno/cementni i cementni malteri zaribani ■ beton Uslovno pogodan na: ■ Baumit termoizolacione sisteme (obratiti pažnju na HBW i TSR) Nepogodan na: ■ plastiku i smole ■ uljne i lakirne premaze ■ boje sa dodatkom ljepljivosti ■ krečne maltere i premaze ■ termoizolacione maltere ■ drvo ■ metal

Upute za pripremu podloge	Jako ili neravnomjerno upojne površine izjednačiti sa Baumit MultiPrimer-om Učvrstiti podloge koje se kredaju, odnosno trusne površine učvrstiti sa Baumit MultiPrimer-om Jako trusne, podloge koje se ospaju učvrstiti sa Baumit SinterPrimer -om (pridržavati se uputa iz tehničkog lista) „Sinter“ sloj mehanički odstraniti. Ostatke sredstva za odvajanje oplata na betonu odstraniti vrućom parom ili sredstvom za tu namjenu. Zaprljane površine očistiti i oprati. Površine obrasle algama i gljivicama tretirati specijalnim sredstvom (npr. Baumit FungoFluid) Loše prijanjajuće premaze oštećene djelovanjem vremenskih prilika odstraniti. Oštećene mineralne površine, odnosno površine sa pukotinama obraditi masom za zaglađivanje (npr. Baumit ProContact) i eventualno armirati (Baumit StarTex). Dodatno uz sve ove pripreme radnje, sve podloge prethodno premazati s Baumit PremiumPrimer-om, ili Baumit UniPrimer-om (vrijeme sušenja najmanje 24 sata)!
----------------------------------	---

Obrada

Struktura sloja:

- 1 x Baunit PremiumPrimer – preporučene nijanse boja prema tabeli ispod PremiumPrimer (potpuna pokrivenost)
- alternativa Baunit UniPrimer (dostupan samo u bijeloj boji!)
- 1 x Baunit MosaikTop

Baunit MosaikTop prije nanošenja temeljito izmiješati prikladnom spororotirajućom mješalicom. MosaikTop razvući po cijeloj površini nehrđajućom čeličnom gladilicom u ca.1,5 puta debljini granulacije i neposredno nakon nanošenja, dok je materijal još vlažan, zagladiti bez praznina uvijek u istom smjeru.

Ne dodavati druge materijale. Raditi ravnomjerno i bez prekida

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i stvrdnjavanja uvijek biti najmanje +5 °C

Tokom sušenja izlazi mliječna boja svježe nanešenog Baunit MosaikTopa. Uslijed djelovanja vlage može za vrijeme sušenja i kasnije kratko doći do pojave mliječi.

Visoka vlažnost zraka i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme sušenja.

Treba spriječiti opterećenje vlagom iz podloge (potporni zidovi, ograde, područije ispod nastrešnica). Baunit MosaikTop nije prikladan za nanošenje na vodoravne površine.

Ako se Baunit MosaikTop ugrađuje ispod linije terena (staze oko kuće, trotoari i sl.) onda se malter mora zaštititi od vlage odgovarajućom izolacijom.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.