



Baumit NanoporTop

Završni fasadni malter sa efektom samočišćenja



- Aktivno samočišćenje
- Nanokristalna površina
- Dugotrajna čistoća

Proizvod

Pastozni završni sloj sa samočistećim efektom, paropropustan i posebno otporan na prljanje sa nanokristalnim dodacima, glatke površine i fotokatalitičkim efektom.

Sastav

Inovativno mineralno vezivo, kalijevo vodeno staklo, mineralna punila, organska veziva, bojeni i bijeli pigmenti, mikrovlakna, dodaci i voda.

Svojstva

Mineralni, suši se bez stvaranja napona, visoko otporan na atmosferilije, sa visokom propusnošću vodene pare i CO₂, s najvišom zaštitom od zaprljanja, fotokatalitički prilagođen, lagan za obradu (ručno i mašinski), premium bijeli.

Namjena

novativni završni sloj na Baumit termoizolacionim sistemima kao i na starim i novim mineralnim malterima, masama za zaglađivanje, betonu, za zaštitu spomenika, kod renoviranja i na sanacionim malterima.

Tehnički podaci

klasa vatrootpornosti:	B
prionjivost:	> 0.3 MPa
specifična gustoća:	cca. 1.8 kg/dm ³
koeficijent toplotne provodljivosti:	cca. 0.7 W/mK
sd-vrijednost:	0.04 - 0.05 m
W-vrijednost:	< 0.2 kg/(m ² .h ^{0.5}) W2
boje:	Life - anorganic (2-9)
μ-vrijednost:	cca. 15-25



	NanoporTop K1,5	NanoporTop K2	NanoporTop K3	NanoporTop R2
veličina zrna	1.5 mm	2 mm	mm	2 mm
potrošnja	cca. 2.5 kg/m ²	cca. 2.9 kg/m ²	cca. 3.9 kg/m ²	cca. 2.6 kg/m ²

	NanoporTop R3
veličina zrna	3 mm
potrošnja	cca. 3.6 kg/m ²

Isporuka

Kanta 25 kg

Kontrola kvaliteta

Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražite u Baumitu.

Podloga

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otpaćena, upojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez slobodnih dijelova. Ispitivanje podloge treba provesti prema ÖNORM B 2259, B 6400, B 3345 i B 3346. Zid mora biti ravan u skladu sa normom DIN 18202.

Prikładan za:

- Mineralne podloge
- beton ili stare maltere
- Baumit PowerFlex (kod primjene Baumit PowerFlex-a može se izostaviti predpremaz)

Nije prikladan za:

- plastiku i smole
- slojeve laka i ulja
- boje s dodatkom ljepila
- krećne maltere i premaze
- drvene i metalne podloge

Upute za pripremu podloge

Prije nanošenja podloga se mora pripremiti na sljedeći način:

- Jako ili neravnomjerno upojne površine ujednačiti sa Baumit MultiPrimer
- Trusne odnosno površine koje se oispaju učvrstiti sa Baumit ReCompact (pridžavati se tehničkog lista „Sinter“ sloj mehanički odstraniti).
- Ostatke sredstva za odvajanje oplata na betonu odstraniti vrućom parom ili sredstvom za tu namjenu.
- Zaprijane površine očistiti sa Baumit ReClean
- Površine obrasle algama i glavicama tretirati specijalnim sredstvom (npr. Baumit FungoFluid)
- Loše prijanjuće premaze oštećene djelovanjem vremenskih prilika odstraniti
- Oštećene mineralne površine odnosno površine sa pukotinama obraditi masom za zaglađivanje (npr. Baumit StarContact) i armirati sa Baumit StarTex.

Dodatao uz sve ove pripremne radnje, sve podloge uvijek prethodno premazati s Baumit PremiumPriemer-om (vrijeme sušenja najmanje 24 sata)! (Kod korištenju Baumit PowerFlex predpremaz se može izostaviti)

Obrada

Nakon sušenja Baumit PremiumPriemer-a od minimalno 24 sata možemo 1 x nanijeti Baumit NanoporTop. Baumit NanoporTop prije nanošenja temeljito izmiješati odgovarajućom miješalicom. Konzistenciju za rad možete prilagoditi dodavanjem manje količine čiste vode (max. 1% čiste vode). Završni sloj razvući nehrđajućom čeličnom gladilicom u veličini granulacije po cijeloj površini ili našpicrati odgovarajućom mašinom sa fini malter, odmah nakon nanošenja zaribati plastičnom gladilicom. Ne dodavati druge premaze. Raditi ravnomjerno i bez prekida.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i stvrdnjavanja mora biti veća od +5° C.

- Zaštita od vremenskih nepogoda: Fasade treba odgovarajuće zaštiti od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom za skelu). Visok stepen vlage u zraku i/ili niske temperature (npr. u kasnu jesen) mogu znatno produžiti vrijeme sušenja i neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke ljetne temperature skraćuju vrijeme sušenja (moguće pregaranje materijala).
- Nijansa: Na razvoj nijanse mogu uticati: karakteristike podloge, temperatura i vlaga u zraku. Naročito dijelovi fasadne površine (sjeneskele), neravnomjernosti u podlozi (struktura, upojnost) odn. različiti vremenski uslovi izazivaju razlike u boji (fleke). Za istovjetnost nijanse može se garantovati samo unutar jedne proizvodne šarže. Pri upotrebi različitih brojeva šarže, potrebno ih je prije početka obavezno pomiješati. U slučaju mehaničkih djelovanja na površinu boje, na tim mjestima može doći do promjene nijanse. Ova promjena nijanse ne utiče na funkcionalnost niti na kvalitet proizvoda.
- TSR-vrijednost: U slučaju nijansi sa TSR vrijednošću od 20-24 na WDVS-u, se mora nanijeti cementna masa za zaglađivanje kao debeloslojno ojačanje (≥ 5 mm) ili armirati pomoću Baumit PowerFlex (3-4 mm). Kod TSR-vrijednosti >25 se armiranje vrši prema Baumit smjernicama. Kada primjene na uobičajene sisteme za malterisanje važe ÖNORM B 3346 kao i smjernice za obradu tvornički proizvedenih maltera i mortova, od ÖAPu najnovijoj vežećoj verziji.
- Mikrobraza zaraza: Fasadna boja u osnovnom sastavu sadrži sredstvo za zaštitu od algi i glijivica, čime se postiže preventivni i kasni efekat. Za objekte u kritičnim uslovima (kao što je nadprosječna izloženost vlagi, kiše, blizine voda, zelenila, šuma ili drveće u blizini, kao i kućno biljno rastinje i sl.) preporučujemo dodatno povećanje osnovnog sredstva. Trajna zaštita protiv pojave algi i glijivica ne može biti garantovana. U ovom kontekstu imajte na umu napomene „Alge i glijivice na fasadi“ od ÖAP-a (austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema.
- Sigurnosne mjere: vidi sigurnosni list.
- Upute za čišćenje: Zaštiti oči i kožu kao i okolne površine oko površina koje se obrađuju, pogotovo staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen, lak i metal. Eventualne poprskane dijelove isprati s puno vode. Ne čekati da se premaz osuši i stvrdne. Alate i uređaje očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.