



## Baumit SilikatColor

### Silikatna fasadna boja



- **STRUCTURE ERROR!**
- **STRUCTURE ERROR!**
- **STRUCTURE ERROR!**

**Proizvod** Za obradu gotova mineralna boja za primjenu na vanjskim površinama.

**Sastav** Vezivo, mineralna punila silikati, pigmenti, dodaci, voda.

**Svojstva** Mineralna, vodoodbojna boja koja se suši bez stvaranja napona i filma, otporna na vremenske utjecaje, sa velikim stepenom paropropusnosti vodene pare i CO<sub>2</sub>, sa niskom sklonošću prljanju, lagana za obradu.

**Namjena** Za zaštitu i ukrašavanje fasada na starim i novim mineralnim malterima i masama za zaglađivanje, na betonu, kod zaštite spomenika i kod renoviranja.

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| <b>Tehnički podaci</b> | μ-vrijednost:<br>sadržaj suhe tvari:<br>specifična gustoća:<br>boje:<br>Upojnost EN 1062-1:<br>Stepen sjaja EN 1062-1: | cca. 40 - 60<br>cca. 65 %<br>cca. 1.6 kg/dm <sup>3</sup><br>Life - anorganic (2-9)<br>W3 niska<br>G3 mat |
|------------------------|--|--|



|           | SilikatColor 5 l                                | SilikatColor 14 l                               |
|-----------|---|---|
| potrošnja | cca. 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza | cca. 0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> za dva premaza |

**Isporuka** Kanta 5 l, paleta 64 kante 320 l  
Kanta 14 l, paleta 24 kante 336 l

**Skladištenje** 12 mjeseci u dobro zatvorenoj ambalaži na suhom, hladnom mjestu koje je zaštićeno od smrzavanja.

**Kontrola kvaliteta** Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

**Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama** Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražite u Baumitu.

## Podloga

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, upojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez slobodnih djelova. Ispitivanje podloge treba provesti prema ÖNORM B 2230, B 3346, i B 6400.

Pogodna za:

- zaribane krečno cementne i cementne maltere
- beton i druge mineralne podloge
- dobro prijanjajće mineralne, silikatne i disperzijske boje i maltere
- bojene premaze i maltere

Uslovno pogodna za (uraditi probnu površinu!):

- krečne maltere (obavezno obratiti pažnju na karbonizaciju!)

Nije pogodna za:

- plastiku, lakove i uljane boje, boje na bazi ljepila
- kao premaz za sprječavanje karbonatizacije na betonu
- drvo i metale
- visko elastične disperzije premaze

## Upute za pripremu podloge

Prije nanošenja podloga mora biti prethodno obrađena na sljedeći način:

- jako ili neravnomerno upojne površine izjednačiti sa Baumit MultiPrimer
- podloge koje se kredaju, odnosno trusne površine učvrstiti Baumit ReCompact (obratiti pažnju na tehničku informaciju)
- sinter sloj mehanički odstraniti
- ostatke sredstva za odvajanje oplata na betonu odstraniti vrućom parom ili sredstvom za tu namjenu
- zaprljane površine očistiti sa Baumit ReClean
- podloge obrasle algama i glijivicom tretirati specijalnim sredstvom (npr. Baumit FungoFluid)
- loše prijanjajuće, oštećene premaze mehanički odstraniti
- oštećene mineralne površine, odnosno površine sa pukotinama obraditi masom za zaglađivanje (npr. Baumit StarContact White) i eventualno armirati (Baumit StarTex)

## Obrada

Baumit SilikatColor temeljito izmiješati sa spororotrajućom mješalicom. Baumit SilikatColor razrijediti s maksimalno 10-15 % vode, podesiti na odgovarajuću konzistenciju za rad i nanijeti na podlogu po cijeloj površini (vrijeme sušenja: minimalno 12 sati).

Zavisno od vremenskih prilika, ali najranije 12 sati nakon prvog nanošenja, u zavisnosti od podloge 1-2 x nanijeti Baumit SilikatColor. Konzistenciju za rad možete prilagoditi dodavanjem male količine vode (max 5%). Kod dvostrukog nanošenja između radnih koraka treba se pridržavati vrijemena sušenja od najmanje 4 sata.

Ne smije se miješati s drugim sredstvima za premazivanje. Baumit SilikatColor se može nanositi valjkom ili četkom, ili špricanjem sa odgovarajućom Airless mašinom. Raditi ravnomjerno i bez prekida.

Struktura slojeva izuzev pripeme podloge prema „Priprema podloge“:

1 x Baumit SilikatColor razrijedeno sa max. 10 - 15 % čiste vode (po cijeloj površini!)

1-2 x Baumit SilikatColor (max. 5 % razrjeđeno)

Nanošenje sa Airless-mašinom:

Npr.: Graco UM II 795 PC

Dizna: LL5321 oder LL315; Pritisak: 100 bar; Filter 60; Razrijedjivanje 0%

Stepen razrijedenosti zavisi od isporučene konzistencije proizvoda i upojnosti podloge!

## Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezivanja biti iznad +5 °C.

Zaštita od vremenskih uslova: Fasadu zaštititi od direktnе sunčeve svjetlosti, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom za skelu). Visoka vlaga zraka i niske temperature (npr. kasna jesen) mogu znatno produžiti vrijeme sušenja i neravnomjerno, značajno izmijeniti nijansu boje. Visoke ljetne temperature skraćuju vrijeme sušenja (moguće pregaranje materijala)

Nijansa boje: Na nijansu boje može utjecati karakteristika podloge, temperatura i vlažnost vazduha. Prije svega dijelovi fasadne površine (sjena od skele), nepravilnosti u podlozi (struktura, upojnost) odnosno različiti vremenski uslovi uzrokuju razliku u nijansi boje (fleke). Ujednačenost nijanse se može se garantovati samo u okviru jedne proizvodne šarže (serije). Kada koristite različite šarže, one se moraju obavezno prije početka pomiješati. U slučaju mehaničkih utjecaja na površinu maltera, na tim mjestima može doći do promjene boje (lom punila). Ova promjena tona boje ne utječe na funkcionalnost ili kvalitet proizvoda.

TSR-vrijednost: Za nijanse boja sa TSR vrijednošću od 20 - 24 na WDVS-u, mora se za zaglađivanje koristiti cementna masa da bi se izvelo debeloslojno armiranje ( $\geq 5$  mm) ili da bude ojačano sa Baumit PowerFlex-om (3-4 mm). Kod vrijednosti TSR > 25, armiranje se izvodi kako je opisano u Baumitovim smjernicama. Kod primjene uobičajenih sistema za malterisanje se primjenjuje ÖNORM B 3346 kao i smjernice za obradu tvornički proizvedenih maltera i mortova, od ÖAP-a u najnovoj vežećoj verziji.

Mikrobiološka zaraza: Fasada boja ima u svom osnovnom sastavu dodatak za zaštitu od napada algi i glijivica. Ovim je postignuto preventivno odgadajuće djelovanje. Za objekte u kritičnim uslovima (kao što je nadprosječna izloženost vlagi, kiše, blizine voda, zelenila, šuma ili drveće u blizini, kao i kućno biljno rastinje i sl.) preporučujemo dodatno povećanje osnovnog sredstva. Trajna zaštita protiv pojave algi i glijivice ne može biti garantovana. U ovom kontekstu imajte na umu napomene „Alge i glijivice na fasadi“ od ÖAP-a ( austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema.

Sigurnosne mjere: vidi sigurnosni list.

Upute za čišćenje: Zaštititi oči i kožu kao i okolne površine oko površina koje se obrađuju, pogotovo staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen, lak i metal. Eventualne poprskane dijelove isprati s puno vode. Ne čekati da se premaz osuši i stvrdne. Alate i uređaje očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.