



Baumit DuoContact

Mineralno ljepilo i masa za armiranje



- Paropropusno ljepilo i masa za zaglađivanje
- Otporno na nepovoljne vremenske utjecaje
- Jednostavno za obradu

Proizvod	Praškasti mort na bazi cementa, ljepilo, masa za zaglađivanje. Ispitan prema ÖNORM EN 998-1.
Sastav	Cement, pijesak, dodaci.
Svojstva	Paropropusni, lako obradivi praškasti mort, ljepilo, masa za zaglađivanje i armiranje za vanjsku i unutrašnju primjenu.
Namjena	Mort za lijepljenje izolacionih ploča, takođe prikladan i kao masa za zaglađivanje i polaganje mrežice StarTex, i izjednačavanje neravnina na mineralnim malterskim podlogama.
	suha specifična gustoća: cca. 1580 kg/m ³

veličina zrna	
potrošnja	cca. 4 - 5 kg/m ² za lijepljenje
	cca. 3.5 - 4.5 kg/m ² armiranje
dodavanje vode	cca. 5 - 6 l/25 kg

Skladištenje	12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.
Podloga	Ispitivanje podloge treba provesti prema smjernicama norme ÖNORM B 3346. Podloga mora biti čista, suha, bez smrzavanja, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscjetavanja, nosiva i bez otpadajućih dijelova.
Obrada	Baumit DuoContact sipati u čistu vodu (oko 5-6 l vode/vreća), izmješati sporotirajućom miješalicom ili u protočnoj miješalici uz dodavanje iste količine vode; ostaviti da miruje oko 5 minuta i ponovno promješati. Vrijeme obrade: oko 1,5 sat. Ljepljenje ploča za termoizolaciju: Ljepilo se nanosi metodom nanošenja rubno-tačkasto. Količinu ljepila odabrati tako da se napravi kontaktna površina s podlogom od minimalno 40% uz uzimanje u obzir tolerancije podloge i debljine sloja ljepila (oko 1 do 2 cm). Na sve rubove termoizolacione ploče nanijeti traku širine oko 5 cm, a na sredinu ploče nanijeti tri tačke ljepila veličine dlana. Neravnine do 10 mm mogu se izravnati ljepilom. Prije postavljanja pričvrsnica pričekati sušenje od najmanje 24 h. Armiranje površine: Nakon vezivanja ljepila izolacione ploče obrisati i očistiti. Zatim nanijeti Baumit DuoContact nehrđajućom nazubljenom gladilicom (veličina zuba 10 mm). U svježi mort utopimo mrežicu Baumit StarTex u, po mogućnosti, neprekinutim trakama bez nabora sa minimalno 10 cm preklapanja. Mrežicu StarTex prekriti sa minimalno 1 mm (na području preklapanja minimalno 0,5 mm; maksimalno 3 mm) ljepila Baumit DuoContact. Položenu mrežicu prevući ljepilom metodom „mokro na mokro“. Izbjegavati pretjerano zaglađivanje površine. Nastale tragove od zaglađivanja odstraniti nakon sušenja. Kao masa za izjednačavanje neravnina na podlogama od mineralnog maltera: Na podlogama od mineralnog maltera materijal treba razvući nehrđajućom gladilicom na debljinu od minimalno 3 mm i nakon stvrdnjavanja sastrugati i zaribati; preporučuje se armiranje pomoću mrežice Baumit StarTex.

**Upute i opće
napomene**

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i vezivanja mora biti iznad +5 ° C. Smije se upotrebljavati samo čista voda (iz vodovoda). Ne smiju se dodavati drugi proizvodi (npr. sredstvo protiv smrzavanja).

Kod upotrebe kao masa za izjednačavanje:

Prije svakog novog sloja treba se pridržavati vremena sušenja od 7 dana

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.